



第 1 页, 共 2 页

实验检测报告

BGLP01007F

四、建设单位名称(专用章): 湖州织造有限公司

报告编号: BG-2025-LS-GLP01-005

结论:经检测,以上检测点水泥混凝土路面厚度分别为200mm、230mm、180mm。

月：以上桩号及位置由委托方提供；报告无本公司“报告专用章”无效；报告无三级审核无效；报告改云

⚠️：复制报告未重新加盖本公司“报告专用章”无效。未经本公司书面授权，本报告不得用于其他用途。

用 报告有异议，应于收到报告 15 个工作日内向本公司提出书面复议申请，逾期不予受理。

鄂州市鄂州经济开发区樊川大道 12 号

邮编 436001

电话：0711-3611321

审核: 王

批准: 

日期: 2015年07月16



3亿人都在用的扫描App



1701070358



鄂州公路工程质量检测有限公司

第 2 页, 共 2 页

水泥混凝土路面强度试验检测报告（取芯法）

BGLP01016

检测单位名称（专用章）：鄂州公路工程质量检测有限公司

报告编号：BG-2025-LS-GLP01-005

委托单位	鄂州市华容区蒲田乡人民政府	工程名称	蒲田乡小庙村黄胡、前徐刘进湾基础设施补短板项目						
工程部位/用途	水泥混凝土路面								
样品信息	样品名称：水泥混凝土芯样；样品编号：YP-2025-LS-TXY-006~008；检测数量：3个；样品状态：完整；检测日期：2025年7月16日								
检测依据	JTG 3450—2019	判定依据	—						
主要仪器设备名称及编号	微机液压万能试验机（何服）（GL02020008）、游标卡尺（GL01020006）								
委托编号	WT-2025-LS-005	检测类别	委托抽样检测						
规格尺寸（mm×mm）	Φ100×100	养护条件	—						
序号	芯样编号	桩号及位置	检测项目	龄期（d）	技术要求（MPa）	检测结果（MPa）	弯拉强度换算值（MPa）	抗压/弯拉强度测定值（MPa）	结果判定
1	YP-2025-LS-TXY-006	K0+130 左距边 1.2m	芯样抗压强度	>28	—	29.1	—	30.0	—
2	YP-2025-LS-TXY-007	K0+140 左距边 1.4m	芯样抗压强度	>28	—	30.0	—		—
3	YP-2025-LS-TXY-008	K0+630 右距边 1.1m	芯样抗压强度	>28	—	31.0	—		—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
检测结论：经检测，以上检测点水泥混凝土路面芯样抗压强度测定值为 30.0MPa。									
附加声明：以上桩号及位置、龄期由委托方提供；报告无本公司“报告专用章”无效；报告无三级审核无效；报告改动、换页无效；复制报告未重新加盖本公司“报告专用章”无效。未经本公司书面授权，本报告不得用于其他用途。若对本报告有异议，应于收到报告 15 个工作日内向本公司提出书面复议申请，逾期不予受理。									
地址：鄂州市鄂州经济开发区樊川大道 12 号 邮编 436001 电话：0711-3611328									

检测：[Signature] 审核：[Signature] 批准：[Signature] 日期：2025年07月16日

水泥混凝土路面强度试验检测报告

委托单位名称(必填): 鄂州市华容区华容镇人民政府

委托单位	鄂州市华容区华容镇人民政府	工程名称	华容						
工程部位/用途	水泥混凝土路面								
样品信息	样品名称: 水泥混凝土芯样; 样品编号: YP-2025-LS-TXY-00 状态: 完整; 检测日期: 2025年7月16日								
检测依据	JTG 3450--2019	判定依据							
主要仪器设备名称及编号	微机液压万能试验机(伺服)(GL02020008)、游标卡								
委托编号	WT-2025-LS-006	检测类别							
规格尺寸(mm×mm)	Φ100×100	养护条件							
序号	芯样编号	桩号及位置	检测项目	龄期(d)	技术要求(MPa)	检测结果(MPa)	弯拉强度换算值(MPa)		
1	YP-2025-LS-TXY-009	K0+250左距边1.2m	芯样抗压强度	>28	—	30.4	—		
2	YP-2025-LS-TXY-010	K0+470右距边2.0m	芯样抗压强度	>28	—	30.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—		

检测结论: 经检测, 以上检测点水泥混凝土路面芯样抗压强度值分别为 30.4MPa、30.2MPa。

加声明: 以上桩号及位置、龄期由委托方提供; 报告无本公司“报告专用章”无效; 报告无三级审核无效; 修改、换页无效; 复制报告未重新加盖本公司“报告专用章”无效。未经本公司书面授权, 本报告不得用于其他用途。若对本报告有异议, 应于收到报告 15 个工作日内向本公司提出书面复议申请, 逾期不予受理。

鄂州市鄂州经济开发区樊川大道 12 号 邮编 436001 申评

审核:

批准:

